

BEIJERS

115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE


BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN






BEIJERS

BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR

HÄRDAT STÅL/OHÄRDAT STÅL

En bänk- och pelarslipskiva för slipning av härdat och ohärdat stål.

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*



Form 1

Art nr	Beskrivning	Antal	Applikation
1510-0386	150X20X32 40A 60 M 5 V13 35 m/s	1	Allmän slipning
1510-0491	200X8X32 40A 80 L 5 V13 35 m/s	1	Allmän slipning (fin)
1510-0498	200X13X32 40A 80 L 5 V13 35 m/s	8	Allmän slipning (fin)
1510-0570	200X20X20 40A 100 J 5 V13 35 m/s	8	Allmän slipning (fin)
1512-4379	200X20X32 35A 60 K 8 V92 35 m/s	8	Allmän slipning
1510-0575	200X25X32 35A 46 J 6 V92 35 m/s	1	Allmän slipning (grov)
1510-0561	200X25X32 35A 100 K 6 V92 35 m/s	1	Allmän slipning (fin)
1510-0358	200X25X32 40A 46 M 5 V13 35 m/s	1	Allmän slipning (grov)
1030-3750	200X25X32/20 3PA 60 K 8 V100 35 m/s	1	Allmän slipning
1512-4099	200X25X32 40A 80 M 5 V13 35 m/s	8	Allmän slipning (fin)
1510-0561	200X40X32 35A 46 J 6 V92 35 m/s	1	Allmän slipning (grov)
	1/s 110X25 (form 5)		
1030-3507	200X40X32 3PA 46/54 L 8 V100 35 m/s	4	Allmän slipning
	1/s 110X25 (form 5)		




BEIJERS

BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR

STÅL/SMIDE

En bänk- och pelarslipskiva för slipning av stål och smide.

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*



Form 1

Art nr	Beskrivning	Antal	Applikation
1061-0193	200X25X32/20 95A 36 P 5 V10-35 35 m/s	1	Allmän slipning (grov)
1030-0902	300X50X32/25 95A 20 Q 5 B51	1	Allmän slipning (grov)
1030-2159	300X50X32/25 LA 36 N 5 B11	1	Allmän slipning (grov)
1062-0857	300X50X32/25 96A 46 L 6 B50	1	Allmän slipning (grov)




BEIJERS

BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR

HÅRDMETALL

En bänk- och pelarslipskiva för slipning av hårdmetall.

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*





Form 1

Art nr	Beskrivning	Antal	Applikation
1510-0334	150X20X32 57C 80 I 5 V53 35 m/s	8	Allmän slipning
1512-4033	150X25X32 57C 60 J 4 V53 35 m/s	8	Allmän slipning (grov)
1512-5695	200X20X32 57C 60 K 4 V53 35 m/s	8	Allmän slipning (grov)
1510-0337	200X25X32 57C 60 J 4 V53 35 m/s	1	Allmän slipning (grov)
1510-0351	200X25X32 57C 80 I 5 V53 35 m/s	1	Allmän slipning

BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR

INFORMATION

ANVÄNDNINGSSREKOMENDATIONER



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Jusetrar anhållet efter storlek på slipsskiva. För säker användning skall anhållet ligga i nära anslutning mot skivan.
- Vid montering - Säkerställ att flänsarna är hela, av samma storlek och fria från smuts.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Slipskivorna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara slipskivorna torrt, helst i rumstemperatur.
- För bästa resultat säkerställ att skärpdiamanten är i gott skick.

SKÄRPVERKTYG

För val av rätt skärpverktyg kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se



BÄNK- OCH PELARSLIPSKIVOR

INFORMATION

MÄRKNING AV KONVENTIONELLA SLIPSKIVOR

200X25X32 A 35A 46 J 6 V92

Dimensioner mm Profil Kvalité Kornstorlek Hårdhet Täthet Bindemedel

Diameter x Tjocklek x Hål

35 m/s

Maxhastighet

*Förtydliganden

KORNSTORLEK 24 (Grov) - 240 (Fin)

HÅRHET E (Mycket mjuk) - U (Mycket hård)


Skivans hårdheten påverkas även av skivans täthet samt kvalitén och storlek på slipkorn samt bindmedlet.

TÄTHET 3 (Tät) - 8 (Öppen)


En tät skiva är mindre porös vilket minskar risken för att slipkornen släpper. Samtidig kyler en öppen skiva bättre.

BINDEMEDEL V (Keramiskt) B (Fenoplastbunden)

FORMER ENL. ISO



Form 1



Form 5

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**